



Produktinformation



Falu Rödfärg – mer än röd

Falu Rödfärg är en slamfärg med vacker matt yta och grova kisel-syrakristaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. Det ger ett unikt samspel med omgivningarna där färgen ändrar karaktär beroende på väder, vind och solens styrka. I varmt kvällsljus blir den röda färgen intensiv, nästan självlysande. Falu Rödfärg har en femhundraårig tradition i Sverige och är idag ett lika naturligt val till arkitektritade villor och offentliga byggnader som till sommartorp och sjöbodnar.

Falu Rödfärg används till målning av obehandlat och ohyvlat virke och för ommålning av tidigare slamfärgade ytor. Även uttorkade laserade träytor och gammalt tryckimpregnerat trä kan målas med Falu Rödfärg. Färgen ger ett öppet skikt som låter träet andas. Fukt och vattenånga tillåts vandra fritt genom färgskiktet, vilket minskar risken för röta.

Målning med Falu Rödfärg

Detta behövs: stålborste, mjuk borste eller kvast, plafondpensel, täckpapp eller plast och munskydd vid behov. Vatten och diskmedel för rengöring av penslar och färgstänk. Bra hjälpmedel såsom säkra stegar, bockar och ställningar gör arbetet lättare och roligare.



Teknisk beskrivning

Bindemedel	Vetemjölksklister förstärkt med linolja
Pigmenthalt	18%
Linoljehalt	8%
Konserveringsmedel	Järnvitriol
Lösningsmedel	Vatten
Spädning	Vatten
Täckförmåga	Ca 3 m ² /liter
Torktid	Ca 1 timme vid 23°C och 50% luftfuktighet
Övermålningsbar	Efter ca 1 dygn vid 23°C och 50% luftfuktighet
Glans	Helmatt
Burkstorlek	5, 10 och 50 liter
Verktyg	Plafondpensel eller hornsugga
Rengöring av verktyg	Vatten och diskmedel
Brandfarlighet	Ej brandfarlig vara
Lagring	Frostfritt

Se även text på burken. Säkerhetsdatablad kan rekvireras på www.falurodfarg.com eller via telefon 023-78 23 25.



1. Förarbete

Täck över husgrund, stuprör, fönster, blommor och andra växter med papp eller plast. Låt skyddet sitta kvar några dagar tills färgen torkat ordentligt. Kontrollera träets kondition (att det är torrt och fast) genom att trycka


med kniv eller skruvmejsel på utsatta ställen. Är det mjukt kan det vara rötskador som måste åtgärdas innan målningen påbörjas.

Nymålning

Borsta eller tvätta bort löst sittande smuts. Det obehandlade virket grundas en gång med Falu Rödfärg förtunnad med 10–20% vatten. Färdigmåla, efter minst ett dygns torkning, med en strykning oförtunnad färg. Du kan även färdigstryka direkt med oförtunnad färg. Måla då ytterligare en gång efter ca 2 år. Ska du bygga ett prefabricerat hus som du vill måla med Falu Rödfärg är det viktigt att du kontrollerar att det fabriksgrundmålade virket från din leverantör kan övermålas med Falu Rödfärg. Det bästa är att redan vid beställningen ange att fasaden ska levereras grundmålad med Falu Rödfärg, alternativt helt omålad.

Ommålning

Vid ommålning avlägsnas löst sittande färg och smuts med stålborste. Därefter borstas hela ytan med mjuk borste eller kvast. Använd gärna munskydd eftersom det kan damma en del. Träet kan även rengöras med högtryckstvätt. Undvik dock högsta tryck då virket kan skadas. När ytan torkat stryker du den en gång med oförtunnad färg. Vid misstanke om mögelsporer i virket bör detta behandlas med mögelhämmande medel före målning.



2. Målning

Rör om färgen ordentligt. Stryk ut Falu Rödfärg i tunna lager med plafondpensel eller liknande. Allt för tjocka lager färg kan medföra sprickbildning i färgskiktet och flagning. Måla även ändträet med Falu

Rödfärg. Stryk mindre partier ända uppifrån och ner för att undvika en eventuell skarv mellan övre och nedre partiet på fasaden. Måla inte på starkt solvärmd yta, vått trä eller om det är risk för nattfrost. Fuktkvoten i träet bör vara under 15% och lägsta temperatur för målning är +5°C.

Byt färgparti vid knutarna

Pigmentet i Falu Rödfärg är en naturprodukt från Falu gruva. Kulören på pigmentet kan variera något beroende på olika pigmentbränningar. Måla därför med färg som har samma satsnummer och byt parti vid naturliga avgränsningar som husknutar och liknande. På spikskallar och kvistar kan färgen smita vid första målningen, men täcks vid nästa målningstillfälle. Var försiktig med bättringsmålning efter att färgen torkat eftersom det kan ge ett fläckigt intryck.



3. Torktid och efterarbete

Falu Rödfärg torkar på ca 1 timme och är övermålningsbar efter cirka 1 dygn. Låt dock skyddet kring fönster och husgrund sitta kvar några dagar för säkerhets skull.

Vid kraftigt regn kan nymålad färg rinna och färga grunden. Eventuellt färgspill på stenar, betong, trädgårdsplattor och liknande tas bort med en svagt sur lösning (pH<7). Överbliven färg och förbrukade verktyg etc. lämnas in till en miljöstation i kommunen.



Välkommen att kontakta oss för frågor, beställning av färg eller färgprover:
Falurodfärg 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25 Fax 023-78 27 08 info@falurodfarg.com
www.falurodfarg.com
Stora Kopparbergs Bergslag AB är ett helägt dotterbolag till Stora Enso.